

TABELA DE RUGOSIDADE

			< 1		<4		<16		<63		<400	DIN 3141	
												RT micra	
				1,6 S	3,2 S		12,5 S		5,0 S			JIS B0601	
			VVVV	VVV	VVV	VVV	VV	VV	V	V		Rmax em micra	
N 1	N 2	N 3	N 4	N 5	N 6	N 7	N 8	N 9	N 10	N 11	N 12	Nºclass.	
												Wn21C CLA micra	
.025	.05	.1	.2	.4	.8	1.6	3.2	6.3	12.5	25	50	Ra micra	
												micrometros	
1	2	4	8	16	32	64	128	256	500	1000	2000	CLA microinch	
												ASA B461-RER Ra	
VVVV	VVVV	VVVV	VVV	VVV	VVV	VV	VV	VV	V	V	V		
lapidado	retificado	retificado	retificado	retificado	retificado		torneado, fresado, plainado, etc.					CASCADURA	
Gr 1000	Gr 500	Gr 240											